#### D LUBRICATING THE SURFACE OF PA (54) AGENT FOR CLEANING MAKING DRYER (19) JP

(11) 4-130190 (A)

(43) 1.5.1992

(21) Appl. No. 2-248692 (22) 20.9.1990

(72) KAORU KAMOGAWA(1) (71) NIPPON OIL & FATS CO LTD(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C10M141/06,D21F5/00//(C10M141/06,C10M129/16,C10M133/04),C10N30/04

PURPOSE: To obtain the title cleaning lubricant which can make the surface of a dryer clean to keep it always like a smooth mirror surface and thereby cam improve the thermal efficiency, paper quality, paper-making rate, and productivity by mixing an oily substance with specified surface active agents.

CONSTITUTION: 50-98 pts. wt. oily substance (e.g. natural wax or liquid paraffin) is mixed with 1-20 pts.wt. nonionic surface active agent and 1-20 pts.wt. cationic or amphoteric surfactant to give the title cleaning lubricant. By emulsifying this lubricant with water at an arbitrary ratio and using the emulsion, the surface of a dryer can be made clean and like a smooth mirror surface, and the state can be maintained. Therefore, it can improve the thermal efficiency, paper quality, paper-making rate, and productivity.

## (54) GREASE FOR SYNCHRONOUS JOINT

(11) 4-130193 (A)

(43) 1.5.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-415155 (22) 27.12.1990 (33) JP (31) 89p.336702 (32) 27.12.1989

(71) NISSAN MOTOR CO LTD(1) (72) SABURO ABE(6)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C10M169/00//(C10M169/00,C10M101/02,C10M115/08,C10M135/18, C10M137/10),C10N10/04,C10N10/12,C10N30/06,C10N40/00,C10N50/10

PURPOSE: To obtain the title grease having a low coefficient of friction and also a low axial force and capable of reducing the unpleasantness of riders by mixing a specified base grease with specified organomolybdenum compounds, an extreme-pressure additive comprising a specified organozinc compound, and a specified copolymer.

CONSTITUTION: A base grease consisting of a mineral oil and a urea compound is mixed with, based on the weight of a grease composition, organomolybdenum compounds comprising 0.5-5wt.% molybdenum dithiocarbamate and 0.5-5wt.% molybdenum dithiophosphate, 0.5-10wt.% extreme-pressure additive comprising zinc dithiophosphate, and 0.5-60wt.% ethylene/branched  $\alpha$ -olefin copolymer or  $2\text{-}70\text{wt.\%} \quad \text{ethylene/olefin} \quad \text{copolymer} \quad \text{or} \quad 2\text{-}85\text{wt.\%} \quad \text{ethylene/polymethacrylate}$ copolymer to thereby mix the base oil with the copolymer, thus giving the title grease having a kinematic viscosity of 13-460cSt at 100°C.

## (54) LUBRICANT FOR HOT ROLLING OF STAINLESS STEEL

(11) 4-130194 (A)

(43) 1.5.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-252920 (22) 21.9.1990

(71) NISSHIN STEEL CO LTD (72) YUICHI HIGO(2)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C10M173/00,B21B27/10,B21B45/02//(C10M173/00,C10M103/06, C10M103/00), C10N10/04, C10N10/06, C10N10/08, C10N10/12, C10N10/16,C10N20/02,C10N20/06,C10N30/06,C10N40/24

PURPOSE: To obtain the title lubricant which can prevent the seizure to rolling rolls when stainless steel is hot-coiled under a high load by dispersing specified

fine inorganic particles in a viscous aqueous solution. NSTITUTION: 1-30wt.% fine inorganic particles of which particles having a diameter of 10µm or smaller account for at least 90wt.% and which comprise a compound selected from MoS<sub>2</sub>, BN, PbO, PbS, CaF<sub>2</sub>, alumina, titania, nickel oxide, chromium oxide, and an inorganic silicate are dispersed in a viscous solution. CONSTITUTION: aqueous solution, if necessary having a water-soluble high-molecular thickening agent incorporated therein, having a viscosity of  $1 \times 10^3$  to  $5 \times 10^5$ cP to give the title lubricant.

印日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-130190

(a) Int. Cl. 5 C 10 M 141/06

D 21 F 5/00 //( C 10 M 141/06 129:16 133:04)

129: 16 133: 04) C 10 N 30: 04 驗別記号 广内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月1日

8217-4H 8812-3B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

抄紙用ドライヤー表面清浄潤滑剤

②特 顧 平2-248692

砓

**20出 願 平2(1990)9月20日** 

個発明者 鴨川

黨 東京都中野区野方 1-29-19

**@発明者 奥山** 

兵庫県神戸市北区ひよどり台3-2-6-103

勿出 願 人 日本油脂株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目10番1号 大阪府大阪市北区西天満4丁目3番17号

⑪出 願 人 日本油業株式会社

明報書

### 1. 発明の名称

抄紙用ドライヤー表面清浄潤精剤

### 2. 特許請求の範囲

1. (a) 袖性物質50~98重量部. (b) 非イオン界面括性剤1~20重量部および(c) カチオン界面括性剤または同性界面括性剤1~2 0重量部からなる抄紙用ドライヤー表面清浄潤精 剤。

### 3. 発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

本発明は抄紙用ドライヤー表面に使用する清浄 御者剤に関する。

## [従来の技術]

最近、製紙工場は安徽の節約、コストの低減から古紙の利用が増え、一方ニーズの多用化から聚品番加の増加、塗工物の増加の傾向にある。抄紙によって特られた紙は乾燥工程によって乾燥されるが、その際用いられるドライヤーの作用は単に加熱乾燥するだけではなく、紙に平滑と光沢を付

与する機能を可る。それはタッチロールで強く圧 着し、乾燥するときにドライヤー表面の平滑さを 紙に写しとるからである。それゆえドライヤー表 面は清浄でかつ平滑な戴面状を保持することが復 めて重要である。

また、より美級ののなど、手触りの移動も向上、手触りの移動も向上、手触りの移動も向上を行され、前足の向上がある。とのためには、から刺ぎないのがなり、クレーズを下うした。というがある。とから刺ぎないととなって、を表している。というの大きを刺離性のバランスに持つでかった。というの大きを刺離せる。というの大きがある。そのためにもいるのからない。

ところが現状では、ドライヤー表面は低匹がド ライヤーに圧着されて表面の凸凹にくいこみ、カ スとなってしまう。またドクター刃の表面との 「あたり」の不均一、抄紙速度に追従できないこ となどにより組れがいっそう烈しくなり、ますますカスが堆積し、汚れとなって表面組れの原因となる。さらに、紙の原料にはダンボール古紙のホットメルト、クレー、パルプ中の樹脂分などの不動物が多く、これがドライヤー表面に熱で融着し、それが紙の短機能をはぎとり、ドライヤーに付着して汚れとなる。その他、紙力増強剤、サイズ剤などもドライヤー表面を汚す原因となる。

このような抄紙用ドライヤー表面の汚れを取る方法のひとつとして、ドクター刃をドライヤー表面に押し当てて表面に堆積した汚れを削り取ることが行なわれる。しかし、これは却って表面を粗すことになり、当面はよくてもすぐに汚れてしまい、頻繁にドクター刃を交換する必要があり、その手間と労力は大変なものである。

また、別の方法として登油、スピンドル油などの鉱物油やナタネ油などの植物油をしみ込ませた 毛布、フェルトなどをドライヤー表面に押し当て て塗布することが行なわれている。その目的は紙 匹がドライヤー表面から剥がれにくかったり、そ

を取り除いて表面を精浄にすること、および清浄 になった表面を常に平滑な鉄面状に保持すること、 それにより熱効率の向上、紙の品質の向上、抄紙 速度の向上および生変性を向上することを目的と する

### [課題を解決するための手段]

本発明は天然または合成により得られる油性物質に特定の非面活性剤を加えて得られる乳化可能な砂紙用ドライヤー表面清浄潤精剤である。

すなわち、本発明は(a)油性物質50~98 重量部、好ましくは75~96重量部(b)非イオン界面括性剤1~20重量部、好ましくは2~ 15重量部および(c)カチオン界面括性剤また は同性界面括性剤1~20重量部、好ましくは2 ~10重量部からなる抄紙用ドライヤー表面清浄 海滑剤である。

油性物質の主な作用のひとつはドライヤー表面 とドクター刃の接触部分への調着作用である。油 性とは調情特性のひとつであり、金属間の接触部 分に介在して油膜を形成し、金属の磨耗を減少さ の際に紙匹の短機維がむしり取られるのを防ぐた めである。すなわち、油性物質を塗布することに より紙の剥離性をよくしようとするものであると 思われる。その意味でさらに養極的に刺離剤を強 布したり噴霧する場合もある。しかし、これらは カスや汚れの層の上に油性酸を形成するに過ぎず、 ドライヤー表面を直接的に精浄にするものではな い、またこのように到離剤を輸布することは到離 刺が過剰となって低がドライヤー表面から浮いて しまい、熱伝導を低下させて乾燥不十分の原因と なり、加熱素気の量を増やさねばならないなど熱 効率低下の原因となる。さらに、はなはだしい場 合には過剰な刺離効果のために転切れを起こし、 製造を中断するようなこともある。すなわち、こ のような方法は本質的な問題解決の方法ではなく、 そのために装置を頻繁に止めては清掃を行ない、 またドライヤー表面を磨いている。

## [発明が解決しようとする課題]

本発明は、これらの支障をなくすため、その本 質的な原因であるドライヤー表面からカスや汚れ

せる作用である。このような物質としては天然とり、石石油を動植物油脂、天然ワックス、石油油油をどの鉱物油あるいはマイクロクリスタリンワックスなどの石油ワックスなどの石油ワックスなどがあげられる。またレングのはより得られる合成エステル、ポリエチレングの合成両滑油があげられる。

界面括性剤の作用のひとつは表面張力の低下、 浸透作用、分散作用などの特性によりドライヤー 表面のカスや汚れを洗浄除去することであり、また、油性物質を水に乳化させる作用である。このような界面活性剤としては非イオン界面活性剤を 用いる。そのHLBは1~40のもの、とくに6~20のものが本発明の目的に関ましい。

では、 のでは、 のでは、 ののでは、 のでは、 ので はカチオン界面括性剤および両性界面括性剤があ げられる。

カチオン昇面活性剤としては長額アルキル(炭素数10~22)トリメチル第四アンモニウム塩、 長銀アルキル(炭素数10~22)ジメチルベンジル第四アンモニウム塩、 複素製第四アンモニウム塩、塩化ベンゼトニウム、長銀アルキル(炭素数10~22)イミダゾリニウム塩、ジアルキル(炭素数10~22)ジメチル第四アンモニウム塩などがあげられる。

両性界面活性剤としてはアルキル(炭素数10~22)ジメチルカルボキシベタイン、アルキル(炭素数10~22)イミダゾリニウムベタイン、ジアルキル(炭素数10~22)メチルカルボキンベタインなどをあげることができる。

上記のカチオン界面活性剤または同性界面括性 剤は顔油性の大きいものがよく、とくにアルキル 基の炭素数は14~18が望ましい。

#### [实施例]

つぎに本発明を実施例により説明する。部は重

### 量基準である。

### 実施例1

つぎの組成のドライヤー表面精浄潤滑剤を用い た。

ポリプテン(平均分子量340) 88部 ポリオキシエチレン(3モル)ヤシ油アルキルエーテル 8部 ポリオキシエチレン(8モル)ポリオキシブロピ レン(11モル)ヤシ油アルキルエーテル 2部 ジ牛脂アルキルベタイン 2部

これを白板紙の製造工程において試験した。 使来、この工程では油をしみ込ませた毛布をドクター 表面に塗布してたたがたいた。 で押さえてヤー表面には塗布してからがあって地積した。 が付着したまま汚れとなって地積した。 で着したのかが確状の線となっていた。 このために私でであるが確状の線が発生し、毛布への給油時にはあって損にも要生し、毛布の交換にも多大の労力を要生し、毛布の交換にも多大の労力を要生し、毛布の交換にも多大の労力を要生し、毛布の交換にも多くでは、

時間的にも経済的にも甚だ生蔵効率が低かった。

本発明のこの組成物 2 0 部を水 1 0 0 0 部で乳化した乳化水溶液をスプレーノズル 9 個で運転中のドライヤー(2 m 個)に毎分 1 . 0 リットルの割合で散布した。約 3 0 分程度の散布でドライヤー 表面の編状の線が消え始め、表面全体から最りがとれて光沢が出始め、約半日の散布で鏡面が消えた。それに従い、紙からも編状の線が消え、毛羽立ちもなくなって紙質が向上した。また、鏡 効率の向上も認められ、使用 悪気の圧力を 2 . 8 Kg/cm² に低下させることができた。

### 实施例 2

つぎの組成のドライヤー表面清浄潤滑剤を用いた。

流動パラフィン(粘度11cst) 89部ポリオキシエチレン(3モル)ヤシ油アルキルエーテル 7部ソルピタンモノオレエート 1部・オレイルイミダゾリン第四アンモニウムクロリ

ĸ

3 55

これを内装ライナーの製造工程において試験した。

従来、この工程ではカス付着防止のため毎分2 0リットルもの多量の水を散布していた。このためドライヤーには錆が発生し、表面が粗れて紙仕上げ面は光沢がなく、とくに耳部分の乾燥不良のため紙切れが多発していた。また多量の水散布のために熱視出が大きく、生産効率が悪かった。

上記の組成物 5 部を水1000部で乳化した乳化水熔液をスプレーノズル 3 0個で運転中のドライヤー(3 m 幅)に毎分1.5 リットル散布とた。しばらくしてこのドライヤー表面の新は除去のである。では一方との新りには一方とのが変換をできる。では、多くでは、多くでは、ないでも、1 にいる 1 できる 1 でき

上記の組成物1部を水1000部で乳化した乳化水溶液をスプレーノズル30個で運転中のヤンキードライヤー(3m幅)に毎分2リットルで散布した。約1時間の散布の後、付着していたカスが取れてヤンキードライヤー表面に光沢の出ていたのは、クレーブの状態が均一で細かいものとなった。同時に乾燥効率も向上して抄速が10%向上し、ドクター刃の交換時間を2時間毎から8時間毎に延長でまた。

## 实施例4

つぎの組成のドライヤー表面清浄潤清剤を用いた。

マシン油(粘度 1 4 c s t ) 6 0 部 ポリブテン(平均分子量 1 0 0 0 ) 3 0 部 ポリオキシエチレン(8 モル)ポリオキシブロピレン(1 1 モル)ヤシ油アルキルエーチル 3 部 ジ牛脂アルキルジメチルアンモニウムクロリド

ジメチルヤシ油アルキルベタイン

実施例3

つぎの組成のドライヤー表面清浄潤清剤を用い

マシン油(粘度 3 O c s t ) 9 1 部
ポリオキシエチレン(8 モル)ポリプロピレン
(1 1 モル)ヤシ油アルキルエーテル 3 部
ポリオキシエチレン(8 モル)ノニルフェニルエ
ーテル 3 部
ジ硬化牛脂アルキルジメチルアンモニウムクロ

これをドライクレープ型トイレットペーパーの 製造工程で試験した。従来、この工程ではカス取りドクター刃を使用していたが、抄述が速く、多量のカスが付着した状態で生産をしていた。そのため版とヤンキードライヤー表面との密着性があられる際に不均一になり、均一なクレープが得られなかった。また、「むしりとる」ような計画のために抵粉が発生して作業環境も思かった。当然ながら熱効率も思かった。

これをティッシュペーパーの製造工程で試験した。 従来、この工程では内添用利離剤をパルプスラリーに添加していたが利離性にムラがあり、均一なクレープができにくく、内添用利離剤を多量に使用しなければならなかった。

この組成物1部を水1000部で乳化した乳化水溶液をスプレーノズル40個を用いて運転中のヤンキードライヤー(4m幅)に毎分3リットルで散布した。

その結果、クレープは均一で製細化し、手触り 感の非常にソフトなものになった。従来の内添用 剥離剤の使用量は月間換算で900~1000K gに対して本方法によれば月間換算で、100~ 110Kgで十分であった。

## 比較例1

カチオン界面活性刺または両性界面活性剤のい ずれも含有しないつぎの組成物を用いた。

流動パラフィン(粘度11cst) 90部ソルピタンモノオレエート 5部ポリエチレングリコール(分子量600)モノオ

4 部

稿 8

レエート

5.88

これを実施例2と同様に試験を行なったところ、ドライヤー表面に部分的にカスが付着し、紙仕上がり面に光沢表が発生した。またカスの付着のためドクター刃の磨耗をきたし、その交換時間が8時間から3時間に短くなった。

#### 比較例2

カチオン界面括性剤または両性界面括性剤に代えて、アニオン界面括性剤を含有するつぎの組成物を用いた。

マシン油(粘度15 c s t)

86部

ポリオキシェチレン(8 モル)ポリオキシプロピレン(1 1 モル)ヤシ油アルキルエーテル 3 部ポリオキシエチレン(3 モル)ヤシ油アルキルエーテル 8 部

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 3 郎 これを実施例3 と関係に試験したが、ヤンキードライヤー表面を十分清浄に保持することができず、乾燥効率が低下し、カスが付着してドクター 刀の磨耗も恐しく、3 時間ごとに交換する必要が あった。そのためクレープも不均一となり、生産 効率の向上にはならなかった。

### [発明の効果]

> 特許出順人 日本油脂株式会社 特許出順人 日本油集株式会社